



FICHA TÉCNICA

BR-180 REVESTIMIENTO LISO

DESCRIPCIÓN

BR-180, es un revestimiento liso 100% acrílico, liso y transpirable de una muy buena cubrición, sin taquín o pegajosidad y completamente mate, lo que lo convierte en un producto idóneo para la rehabilitación de soportes verticales exteriores.

Contiene conservante Anti-moho

El revestimiento liso **BR-180** está fabricado con emulsiones 100% acrílicas de última generación, totalmente estables al envejecimiento provocado por los filtros U.V. y al paso del tiempo.

El revestimiento liso **BR-180** Cumple con las disposiciones de las directivas comunitarias de productos de la construcción (Certificado C.E.)

BR-180 Revestimiento Liso está específicamente formulado para la rehabilitación y pintado de fachadas, patios interiores o cualquier superficie vertical. De uso exterior.

Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o airless.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Acabado:** Textura lisa y aspecto mate.
- **Color:** Blanco Andalucía.
- **Peso específico:** 1.446 kg./l.
- **Volumen en sólidos:** 40 ±2%
- **Disolvente:** Agua
- **Secado a 23°C:** Al tacto 4 horas, secado total 72horas.
- **Vida de la mezcla:** No tiene
- **Dilución:** Se diluirá un 15% del volumen con agua
- **Rendimiento:** 70-80 m² por bidón (según absorciones)
- **Compuesto orgánico volátiles COV:** Clasificación grupo A, según directiva 2004/42/CE, contenido COV máximo 30g/l



PROPIEDADES

- **REACCION AL FUEGO:** B-S1.d0, no propaga el fuego
- **HIDRÓFUGO:** producto que repele el agua, no dejando que la absorba.
- **IMPERMEABILIZANTE:** Producto 100% impermeable ante el agua de lluvia o el embalsamiento
- **TRANSPIRABLE:** El film que queda una vez seco, es permeable al vapor de agua, lo que evita el ampollamiento.
- **FOTORETICULABLE:** protege los colores de los rayos U.V.
- **PROTECTOR:** Protege los paramentos del agua de lluvia, polución, polvo, alcálisis del cemento, grasas... y decora las superficies en fachadas y los soportes más habituales utilizados en la construcción, como puedan ser morteros, ladrillos, hormigón, piedra...

ENVASES

El revestimiento liso **BR-180** se presenta en envases de 15 litros y 4 litros.

APLICACIONES

El revestimiento liso **BR-180**, es un producto idóneo para aplicaciones tales como puedan ser en:

- Fachadas de mortero muy deterioradas
- Fachadas de mortero monocapa
- Ladrillo caravista
- Cualquier soporte utilizado en la construcción, como pueda ser ladrillo, cemento, yeso...

MODO DE EMPLEO

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

- En soportes de naturaleza nueva o soportes pintados en buen estado, se deberá de limpiar o chorrear los paramentos para eliminar cualquier residuo de polvo, polución u otra anomalía. Solo en caso de que los paramentos fueran de hormigón, estos se tendrán que fijar con un fijador acrílico de partícula fina denominado **Fixative-100**.

Si existieran patologías tipo fisuras o desconchones, estos se procederán a ser tapados con una masilla fibrada para exteriores a ser posible multiadherente denominada **ReveCork Masilla Térmica**.

Una vez saneado el soporte se procederá a la aplicación del revestimiento liso **BR-180** hasta conseguir el espesor necesario. Mínimo 2 manos de producto.

- En soportes defectuosos o muy deteriorados, se deberá de chorrear el soporte con agua a presión (150 bares), una vez seco el soporte se procederá a su reparación con morteros estructurales tipo R2 o R4 o bien con una masilla fibrada para exteriores multiadherente tipo **ReveCork Masilla térmica**.

Una vez saneado el soporte se procederá a la aplicación de un fijador base solvente denominado **Fixative-250**.

A continuación, se procederá a la aplicación del revestimiento liso **BR-180**, hasta conseguir el espesor necesario. Mínimo 2 manos de producto.

En ambos casos se respetarán los tiempos de secado

GARANTÍAS

BR-180 Revestimiento Liso, se garantiza por un periodo máximo de 8 años según soporte y ubicación geográfica.

La garantía de **BR-180 Revestimiento Liso** es siempre del producto, por lo que la aplicación tendrá que garantizarla la empresa aplicadora.

Para poder solicitar una garantía del producto, será necesaria la realización de una prescripción.

PRECAUCIONES

El revestimiento liso **BR-100** no deberá de ser guardado por un periodo superior a 6 meses, siempre que este, haya sido tratado correctamente, evitando exposiciones directas del sol, heladas, humedades...

Los envases vacíos deberán de ser depositados en los puntos limpios o preparados para ello. Debiendo de respetar las normativas europeas medioambientales.